

NORME DI RIFERIMENTO:

EN ISO 683-4: 2018 (Laminati a caldo) | EN ISO 683-7: 2024 (Finiti a freddo)

CORRISPONDENZE APPROSSIMATIVE CON ALTRE SIGLE

EUROPA		ITALIA	GERMANIA		FRANCIA	UK	USA
(EN 10087: 1998) (EN 10277-3: 2008)		(UNI 4838-80)	(DIN 1651-88)		(NF A 35-561-92)	(BS 970 pt.3-91)	ASTM A 29
Qualità	N°		Werkstoff	N°			
11SMn30	-	CF 9 SMn 28	9 SMn28	1.0715	S250	230M07	-

COMPOSIZIONE CHIMICA (ANALISI DI COLATA) (%)

C / max	Si / max	Mn	P / max	S	B *
0,14	0,05	0,90÷1,30	0,11	0,27÷0,33	0,002÷0,01

* Questi elementi devono essere riportati nel documento di ispezione secondo la EN ISO 683-4, tabella 2.

CARATTERISTICHE MECCANICHE FINITI A FREDDO

Spessore mm	Laminato e/o Pelato rullato (+SH)		Trafilato (+C)		
	Durezza HB max	R _m (MPa)	R _{p0,2} (MPa) min	R _m (MPa)	A5 (%) min
≥5 ≤10	-	-	440	510÷810	6
>10 ≤16	-	-	410	490÷760	7
>16 ≤40	169	380÷570	375	460÷710	8
>40 ≤63	169	370÷570	305	400÷650	9
>63 ≤100	154	360÷520	245	360÷630	9

Nota: per spessori <5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate all'atto della richiesta d'offerta e dell'ordine

TEMPERATURE DI LAVORAZIONE CONSIGLIATE

Operazione	Deformazione plastica a caldo	Normalizzazione	Ricottura di addolcimento
°C	950÷1250	870÷910	650÷700

rev. 01/2026

nome Rodacciai

Download APP

ACCIAI AUTOMATICI
 NON DESTINATI AL TRATTAMENTO TERMICO

11SMN30+B
