

**NORME DI RIFERIMENTO:**

EN 10088-3: 2014 (Laminati a caldo e finiti a freddo) | EN 10263-5: 2017 (Vergelle, barre e filo per deformazione a freddo)

**CORRISPONDENZE APPROSSIMATIVE CON ALTRE SIGLE**

EUROPA		ITALIA	GERMANIA	FRANCIA	UK	USA
EN 10088-3: 2005 EN 10263-5: 2001		(UNI 6900: 71)	(DIN 17440 - 86)	(NF A 35-574-90)	(BS 970 pt.3 -91)	AISI
Qualità	N°		Werkstoff	N°		
X6Cr17	1.4016	X 8 Cr 17	X6Cr17	1.4016	Z 8 C 17	430S17
						430

**COMPOSIZIONE CHIMICA (ANALISI DI COLATA) (%)**

C / max	Si / max	Mn / max	P / max	S / max	Cr
0,08	1,00	1,00	0,040	0,030	16,0÷18,0

**CARATTERISTICHE MECCANICHE - Pelato siderurgico (1X) allo stato ricotto**

Spessore max (mm)	Durezza HB max*	Rp <sub>0,2</sub> (MPa) min	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%) min	Resistenza alla corrosione intergranulare	
					allo stato di fornitura	allo stato saldato
100	200	240	400÷630	20	SI	NO

\*solo come valore guida

**CARATTERISTICHE MECCANICHE - Barre trafilate (2H, 2B) e rettificate (2G) allo stato ricotto**

Spessore max (mm)	Rp <sub>0,2</sub> (MPa) min	R <sub>m</sub> (MPa)	A <sub>5</sub> (%) min*
≤ 10	320	500÷750	8
> 10 ≤ 16	300	480÷750	8
> 16 ≤ 40	240	400÷700	15
> 40 ≤ 63	240	400÷700	15
> 63 ≤ 100	240	400÷630	20

\* valori validi solo per spessori superiori a 5 mm

**CARATTERISTICHE MECCANICHE - Filo e rotoli trafilati (2H)**

Classe di resistenza	+C 500	+C 650	+C 800	+C900
R <sub>m</sub> (MPa)	500÷700	650÷850	800÷1000	900÷1100

Nota: la classe di resistenza sarà valutata in funzione del diametro in fase di richiesta d'ordine

**CARATTERISTICHE MECCANICHE - Filo e rotoli trafilati ricotti (2D)**

Spessore	0,10 ≤ d ≤ 0,20	0,20 ≤ d ≤ 0,50	0,50 ≤ d ≤ 1,00	1,00 ≤ d ≤ 3,00	3,00 ≤ d ≤ 5,00	5,00 ≤ d ≤ 16,00
R <sub>m</sub> (MPa) max	900	850	850	800	750	700
A (%) min	10	15	15	15	15	20

 Nota: nel caso in cui il materiale fosse prodotto allo stato skinpassato, il valore R<sub>m</sub> può essere aumentato di 50 MPa

rev. 10/2018

nome Rodacciai

Download APP

**ACCIAI INOSSIDABILI  
FERRITICI**
**430**


**CARATTERISTICHE MECCANICHE - Barre, filo e rotoli per deformazione a freddo**

Spessore mm	Laminato (+AT) o Pelato (+AT+PE)		Skinpassato (+A +LC)		Trafilato ricotto (+A +C +A)		Trafilato ricotto skinpassato (+A +C +A +LC)	
	R <sub>m</sub> (MPa) max	Z (%) min	R <sub>m</sub> (MPa) max	Z (%) min	R <sub>m</sub> (MPa) max	Z (%) min	R <sub>m</sub> (MPa) max	Z (%) min
≥2 ≤5	-	-	-	-	560	63	620	61
>5 ≤10	560	63	660	60	560	63	600	61
>10 ≤25	560	63	640	60	560	63	-	-

**TEMPERATURE DI LAVORAZIONE CONSIGLIATE**

Operazione	Deformazione plastica a caldo	Ricottura (aria)
°C	800÷1100	750÷850

